















BASIC

				
BS A009	BS A096	BS A155	BS A077	BS A088
				
BS A315	BS A302	BS A087	BS A105	BS B422
				
BS B425	BS F136	BS F292	BS A301	BS A099
				
BS A086	BS A095	BS A004	BS A089	BS A108


COMPOSICIÓN 100% poliéster	CARACTERÍSTICAS - Alta resistencia a la abrasión - Uso interior - Larga durabilidad - Certificado medioambiental - Absorción acústica - Cualidades ignifugas	NORMATIVAS Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 Martindale ciclos Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor) Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor) Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4 - En húmedo: 4 Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-3 Urdimbre: 140 N / Trama: 110 N Absorción acústica: EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9 Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2
--------------------------------------	---	---

ATLAS

				
PRETO	ELEFANTE	PERGAMINHO	ABACATE	GOIABA
				
ROMA	CAFE	PARAISO	CEU	MARE





COMPOSICIÓN 100% PES	CARACTERÍSTICAS - Transpirable - Reciclable - Longevo - Confort y ligereza - Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF	NORMATIVAS Resistencia a la abrasión: ISO12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007 (12kPa) 35.000 Martindale ciclos Pilling: ISO 12945-2:2002: 5 Solidez al frote: ISO 105 X12:2005: 5 Inflamabilidad: EN 1021-1 (Cigarro) BS 5852:2006 CRIB 0 Componentes químicos: SVHC 155 químicos, reglamento (EC) nº 1907/2006
--------------------------------	---	---

ROY

				
NEGRO	GRIS	ALMENDRA	NATURAL	NARANJA
				
ROJO	GRANATE	PRIMAVERA	AZUL LAGUNA	AZUL OSCURO

COMPOSICIÓN 79% PVC – 21% PES.	CARACTERÍSTICAS - Reciclable - Larga durabilidad - Impermeable al agua - Antibacteriano - Resistencia a la suciedad - Atóxico - Resistencia a la Hidrólisis - Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF	NORMATIVAS Resistencia a la abrasión: UNE EN 14465:2004 + A1:2007 12KPA 100.000 Martindale ciclos Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 >5 Inflamabilidad: EN 1021 1: 2006 (Cigarro) Componentes químicos: SVHC 155 químicos, reglamento (EC) nº 1907/2006
--	--	--

MALLA 3D · Juno · Tulip · Plana

				
MABL	MANE	MAGI	MABE	MARO
				
MABU	MAMA	MAAZ		

COMPOSICIÓN 100% poliéster	CARACTERÍSTICAS - Alta resistencia a la abrasión - Uso interior - Absorción acústica - Certificado IMO - Ignífugo	NORMATIVAS Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 90.000 Martindale ciclos Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor) Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor) Absorción acústica: EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,7 Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2
--------------------------------------	--	---

MALLA 1D · Ninfa · Cup · Combo

	COMPOSICIÓN 100% poliéster
NEGRO	